

Holzart **BUCHE gedämpft**

Beschreibung 3 Schichten gleiches Laubholz. Die Buche ohne Braunkern erhält durch das Dämpfen mit belebtem Grandier Wasser einen hellen, leicht rötlichen bis tief rötlich braunen Farbton. Die Sortierung Trend-Epoca ist astig mit einer lebhaften Struktur.

Brinellhärte 4,0 kp
 Rohdichte 0,72 g | cm³

2-Stab Schiffsboden BUCHE gedämpft „Trend-Epoca“



OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)
- Fase



Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

Sortierungsrichtlinien	
Äste Kantenäste gesund	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Äste Kantenäste schwarz	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Flader Strukturunterschiede Riegel	zulässig
Natürliche Farbunterschiede	zulässig
Natürlicher Faserverlauf	zulässig
Wurmstichig Insektenfraßstellen	unzulässig
Splint	unzulässig
Rote braune Stellen	zulässig
Lagerflecken leichte Bläue	zulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	zulässig

Technische Daten	
Aufbauhöhe 15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm
Dielenbreite 140 mm	
Dielenlänge Fixlänge	8 Lagen 2400 mm
	(8 Lagen Paket)
Verbindung	Nut und Feder
m² Pkt. 2,69	m² Pal. 112,98
kg Pkt. 26,2	kg Pal. 1104
<input checked="" type="checkbox"/> Schwimmende Verlegung	
<input checked="" type="checkbox"/> Verklebte Verlegung	
<input checked="" type="checkbox"/> Fußbodenheizung geeignet	
bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen	

