HOLZARTEN AHORN - BUCHE natur | gedämpft - BIRKE - BIRNE gedämpft - EICHE

ERLE natur | gedämpft - ESCHE - KIRSCHE natur | gedämpft - RÄUCHEREICHE

RÄUCHERZIRNEICHE - RÜSTER gedämpft - SCHWARZNUSS gedämpft



Holzart RÄUCHEREICHE europäisch kerngeräuchert

3 Schichten gleiches Laubholz. Die europäische Eiche erhält durch die spezielle Beschreibung

Kernräucherung einen schwarzbraunen Farbton. Das besondere Merkmal sind die markanten Längs- und Querspiegel. Die Sortierung Ambiente ist leicht bis stark

astig mit einer lebhaften Struktur.

Brinellhärte 4,2 kp Rohdichte 0,71 g | cm³

1-Stab Landhausdiele RÄUCHEREICHE europäisch Ambiente "Turin"



OBERFLÄCHEN

▼ ÖI | Wachs oxidativ getrocknet



www.bergland-parkett.at

Sortierungsrichtlinien		
Äste Kantenäste gesund	zulässig (teilweise ausgefüllt)	
Äste Kantenäste schwarz	zulässig (teilweise ausgefüllt)	
Gesunder Rotkern	unzulässig	
Gesunder Braunkern	unzulässig	
Risse	zulässig (teilweise ausgefüllt)	
Flader Strukturunterschiede Riegel	vereinzelt zulässig	
Natürliche Farbunterschiede	zulässig	
Natürlicher Faserverlauf	zulässig	
Wurmstichig Insektenfraßstellen	unzulässig sind in Mittellage und Gegenzug zulässig**	
Splint	unzulässig	
Rote braune Stellen	zulässig	
Lagerflecken leichte Bläue	zulässig	
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig	
Spiegel	starke Längs- Querspiegel zulässig	

Technische	Daten

Aufbauhöhe 15 mm Nutzschicht ca. 5 mm Dielenbreite 150 mm

Dielenlänge Längensystem 6 Lagen 1900 mm

(8 Lagen | Paket) 2 Lagen 950* mm

Durch die technische Trocknung sind keine Schädlinge vorhanden, lediglich die Löcher in Mittellage Eine Lage 950* mm besteht aus 2 Dielen und Gegenzug verbleiben**

m² | Pkt. 2,28 m² | Pal. 111,72 kg|Pal. 1127 kg | Pkt. 23

✓ Schwimmende Verlegung

✓ Verklebte Verlegung

Verbindung Nut und Feder

bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen

