

Holzart

# BIRNE gedämpft

**Beschreibung** 3 Schichten gleiches Laubholz. Die Birne ohne Braunkern erhält durch das Dämpfen mit belebtem Grandeur Wasser einen warmen, rötlich braunen Farbton. Die Sortierung Trend-Epoca ist astig mit einer lebhaften Struktur.

Brinellhärte 4,5 kp  
 Rohdichte 0,72 g | cm<sup>3</sup>

## 2-Stab Schiffsboden BIRNE gedämpft „Trend-Epoca“



### OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)
- Sonderfarbtöne



Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

[www.bergland-parkett.at](http://www.bergland-parkett.at)

### Sortierungsrichtlinien

Äste   Kantenäste gesund	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Äste   Kantenäste schwarz	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Flader   Strukturunterschiede   Riegel	zulässig
Natürliche Farbunterschiede	zulässig
Natürlicher Faserverlauf	zulässig
Wurmstichig   Insektenfraßstellen	unzulässig
Splint	unzulässig
Rote   braune Stellen	zulässig
Lagerflecken   leichte Bläue	zulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	unzulässig

### Technische Daten

Aufbauhöhe	15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm
Dielenbreite	140 mm	
Dielenlänge	Fixlänge	8 Lagen 2400 mm
	(8 Lagen   Paket)	
Verbindung	Nut und Feder	

m<sup>2</sup> | Pkt. 2,69

m<sup>2</sup> | Pal. 112,98

kg | Pkt. 26,2

kg | Pal. 1104

Schwimmende Verlegung

Verklebte Verlegung

Fußbodenheizung geeignet

bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen

