

Holzart **BUCHE gedämpft**

Beschreibung 3 Schichten Laubholz. Die Buche ohne Braunkern erhält durch das Dämpfen mit belebtem Grandeur Wasser einen hellen, leicht rötlichen bis tief rötlich braunen Farbton. Die Sortierung Wohngefühl ist astig mit einer mittleren Struktur.

Brinellhärte 4,0 kp **Das Kreativ Programm besteht aus 3 Schichten Laubholz,**
Rohdichte 0,72 g | cm³ **Mittellage und Gegenzug können zur Decklage variieren.**

1-Stab Landhausdielen BUCHE gedämpft Wohngefühl Kreativ „Bregenz“



OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)
- Fase
- Sonderfarbtöne



www.bergland-parkett.at

Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

Sortierungsrichtlinien	
Äste Kantenäste gesund	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Äste Kantenäste schwarz	bis ca. 35 mm zulässig (teilweise ausgefüllt)
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	vereinzelt zulässig (teilweise ausgefüllt)
Flader Strukturunterschiede Riegel	vereinzelt zulässig
Natürliche Farbunterschiede	zulässig
Natürlicher Faserverlauf	bis zu einem Drittel zulässig
Wurmstichig Insektenfraßstellen	unzulässig
Splint	unzulässig
Rote braune Stellen	vereinzelt zulässig
Lagerflecken leichte Bläue	unzulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	zulässig

Technische Daten		
Aufbauhöhe	10,7 mm	Nutzschicht ca. 3 mm
Dielenbreite	150 mm	
Dielenlänge	Längensystem	7 Lagen 1900 mm
	(11 Lagen Paket)	4 Lagen 950* mm
Verbindung	Nut und Feder	
Eine Lage 950* mm besteht aus 2 Dielen		
m ² Pkt.	3,14	m ² Pal. 109,90
kg Pkt.	23	kg Pal. 805
<input checked="" type="checkbox"/> Verklebte Verlegung laut EU Norm vorgeschrieben Schwimmende Verlegung technisch möglich		
<input checked="" type="checkbox"/> Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen		

