

Holzart **BIRNE gedämpft**

Beschreibung 3 Schichten gleiches Laubholz. Die Birne ohne Braunkern erhält durch das Dämpfen mit belebtem Grander Wasser einen warmen, rötlich braunen Farbton. Die Sortierung Wohngefühl ist astig mit einer mittleren Struktur.

Brinellhärte 4,5 kp
 Rohdichte 0,72 g | cm³

1-Stab Landhausdielen BIRNE gedämpft Wohngefühl „Madrid“



Fixlänge 1100 mm

OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)
- Fase
- Sonderfarbtöne



Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

www.bergland-parkett.at

| Sortierungsrichtlinien | |
|--|--|
| Äste Kantenäste gesund | zulässig (teilweise ausgefüllt) |
| Äste Kantenäste schwarz | bis ca. 35 mm zulässig (teilw. ausgefüllt) |
| Gesunder Rotkern | unzulässig |
| Gesunder Braunkern | unzulässig |
| Risse | vereinzelt zulässig (teilweise ausgefüllt) |
| Flader Strukturunterschiede Riegel | vereinzelt zulässig |
| Natürliche Farbunterschiede | zulässig |
| Natürlicher Faserverlauf | bis ein Drittel zulässig |
| Wurmstichig Insektenfraßstellen | unzulässig |
| Splint | unzulässig |
| Rote braune Stellen | vereinzelt zulässig |
| Lagerflecken leichte Bläue | unzulässig |
| Ausgeschlagene Stellen | unzulässig |
| Spiegel | unzulässig |

| Technische Daten | | |
|---|-------------------|----------------------|
| Aufbauhöhe | 15 mm | Nutzschicht ca. 5 mm |
| Dielenbreite | 150 mm | |
| Dielenlänge | Fixlänge | 8 Lagen 1100 mm |
| | (8 Lagen Paket) | |
| Verbindung | Nut und Feder | |
| m² Pkt. 1,32 | | m² Pal. 64,68 |
| kg Pkt. 12 | | kg Pal. 588 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Schwimmende Verlegung | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verklebte Verlegung | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fußbodenheizung geeignet | | |
| bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen | | |

