

Holzart **EICHE europäisch**

Beschreibung 3 Schichten gleiches Laubholz. Die europäische Eiche hat einen mittel braunen bis intensiv braunen Farbton. Die Sortierung Emotion ist im wesentlichen astfrei mit einer mittleren Struktur.

Brinellhärte 4,2 kp
 Rohdichte 0,71 g | cm³

1-Stab Landhausdielen EICHE europäisch Emotion „Wien-Oberlaa“ B190



Fase 2 mm 2-seitig

OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)
- Bürstung
- Sonderfarbtöne



Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

www.bergland-parkett.at

Sortierungsrichtlinien	
Äste Kantenäste gesund	bis ca. 5 mm zulässig (teilweise ausgefüllt)
Äste Kantenäste schwarz	bis ca. 5 mm zulässig (teilweise ausgefüllt)
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	vereinzelt zulässig (teilweise ausgefüllt)
Flader Strukturunterschiede Riegel	zulässig
Natürliche Farbunterschiede	zulässig
Natürlicher Faserverlauf	bis zu einem Drittel zulässig
Wurmstichig Insektenfraßstellen	unzulässig <small>sind in Mittellage und Gegenzug zulässig**</small>
Splint	unzulässig
Rote braune Stellen	vereinzelt zulässig
Lagerflecken leichte Bläue	unzulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	leichter Längs- Querspiegel zulässig

Technische Daten		
Aufbauhöhe	15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm
Dielenbreite	190 mm	
Dielenlänge	Längensystem	5 Lagen 1900 mm
	(6 Lagen Paket)	1 Lage 950* mm
Verbindung	Nut und Feder	Durch die technische Trocknung sind keine Schädlinge vorhanden, lediglich die Löcher in Mittellage und Gegenzug verbleiben**
Eine Lage 950* mm besteht aus 2 Dielen		
m² Pkt. 2,17		m² Pal. 97,65
kg Pkt. 22		kg Pal. 990
<input checked="" type="checkbox"/> Schwimmende Verlegung <input checked="" type="checkbox"/> Verklebte Verlegung <input checked="" type="checkbox"/> Fußbodenheizung geeignet <small>bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen</small>		

