

Holzart **ESCHE**

**Beschreibung** 3 Schichten gleiches Laubholz. Die Esche ohne Braunkern hat einen hellgelben über leicht bräunlichen Farbton. Die Sortierung Wohngefühl ist astig mit einer mittleren Struktur.

Brinellhärte 4,5 kp  
 Rohdichte 0,69 g | cm<sup>3</sup>

## 1-Stab Landhausdielen ESCHKE Wohngefühl „Eisenstadt“ B150



### OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)
- Bürstung
- Fase
- Sonderfarbtöne



Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

[www.bergländ-parkett.at](http://www.bergländ-parkett.at)

Sortierungsrichtlinien	
Äste   Kantenäste gesund	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Äste   Kantenäste schwarz	bis ca. 35 mm zulässig (teilweise ausgefüllt)
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	vereinzelt zulässig (teilweise ausgefüllt)
Flader   Strukturunterschiede   Riegel	vereinzelt zulässig
Natürliche Farbunterschiede	zulässig
Natürlicher Faserverlauf	bis zu einem Drittel zulässig
Wurmstichig   Insektenfraßstellen	unzulässig
Splint	unzulässig
Rote   braune Stellen	vereinzelt zulässig
Lagerflecken   leichte Bläue	unzulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	unzulässig

Technische Daten		
Aufbauhöhe	15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm
Dielenbreite	150 mm	
Dielenlänge	Längensystem	6 Lagen 1900 mm
	(8 Lagen   Paket)	2 Lagen 950* mm
Verbindung	Nut und Feder	
Eine Lage 950* mm besteht aus 2 Dielen		
m <sup>2</sup>   Pkt. 2,28		m <sup>2</sup>   Pal. 111,72
kg   Pkt. 23		kg   Pal. 1127
<input checked="" type="checkbox"/> Schwimmende Verlegung		
<input checked="" type="checkbox"/> Verklebte Verlegung		
<input checked="" type="checkbox"/> Fußbodenheizung geeignet		
bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen		

